



26

**Tootja: PETTAN OÜ, Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuru küla, Kooperaatori vkt 9, 41009**

**Tootmine: Ojamaa killustikutootmine, Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa  
1403**

**Toimivusdeklaratsioon nr. PTT-001\_005\_2026  
EVS-EN 13242:2006+A1:2008**

**Ojamaa kaevanduse lubjakivitätematerjalid kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalina**

<b>Terasuurus</b>	<b>4/16</b>	<b>8/32</b>	<b>8/63</b>	<b>16/32</b>	<b>32/63</b>
Terakoostise kategooria	Gc80-20	Gc80-20	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15
Kesksõela läbind ja kategooria	GTc20/15	GTc20/15	GTc20/17,5	GTc20/15	GTc20/15
Terakuju	Fl20	Fl20	Fl20	Fl20	Fl20
Terade näivtihedus	2,47-2,48 Mg/m <sup>2</sup>	2,47-2,48 Mg/m <sup>2</sup>	2,47-2,48 Mg/m <sup>2</sup>	2,47-2,48 Mg/m <sup>2</sup>	2,47-2,48 Mg/m <sup>2</sup>
Peenosiste sisaldus	f4,0	f2	f2	f2	f2
Purustatud pindadega terade sisaldus	C90/3	C90/3	C90/3	C90/3	C90/3
Los Angeles'e tegur (fr 10/14)	LA40	LA45	LA40	LA40	LA40
Veeimavus	WA24 4,6%	WA24 4,2%	WA24 4,2%	WA24 4,0%	WA24 3,8%
Külmakindlus	F15,5	F10,9	F14,3	F9,5	F5,2